

HLINĚNÉ OMÍTKY PICAS

série ART:

Jemná dekorativní omítka

HLINĚNÉ OMÍTKY

Výrobek	Čistě přírodní hliněná dekorativní omítka určená k vnitřnímu použití.																
Složení	Výběrové barevné hlíny s příměsí mramorů, organických vláken a bylin. Bez chemických přísad.																
Charakteristika	Finální omítka. Podle způsobu zpracování ji lze použít k dekorativním účelům bez nutnosti další povrchové úpravy, případně je možné ji opatřit nátěrem. Zpracování je ruční. Finální povrch se vytváří filcováním nebo hlazením. Filcovaný povrch není vhodné provádět v místech náchylných na mechanické poškození. Vzhledem k vlastnostem hliněného materiálu nelze s omítkami vytvářet dokonale jednolitě, hladké a rovné plochy. Omítka je určena do trvale vytápěných interiérů s vlhkostí vzduchu do 55% a na suchý podklad.																
Technické parametry	<table border="1"> <tr> <td>Zrnitost</td><td>0 – 0,5 mm</td></tr> <tr> <td>Barva</td><td>podle barvy hlíny</td></tr> <tr> <td>Maximální síla jedné vrstvy</td><td>1 – 1,5 mm</td></tr> <tr> <td>Objem. hmotnost zatvrdlé malty</td><td>1 420 kg/m³</td></tr> <tr> <td>Celková spotřeba - síla 2 mm</td><td>3 kg/m² (ve dvou vrstvách)</td></tr> <tr> <td>Faktor difúzního odporu</td><td>6,5 μ</td></tr> <tr> <td>Pevnost v tlaku</td><td>2,5 N/mm²</td></tr> <tr> <td>Spotřeba vody</td><td>0,2 – 0,3 l/kg</td></tr> </table> Technické parametry jsou stanoveny při normálních podmínkách (18 – 22 °C) a (30 – 60 %) relativní vlhkosti.	Zrnitost	0 – 0,5 mm	Barva	podle barvy hlíny	Maximální síla jedné vrstvy	1 – 1,5 mm	Objem. hmotnost zatvrdlé malty	1 420 kg/m ³	Celková spotřeba - síla 2 mm	3 kg/m ² (ve dvou vrstvách)	Faktor difúzního odporu	6,5 μ	Pevnost v tlaku	2,5 N/mm ²	Spotřeba vody	0,2 – 0,3 l/kg
Zrnitost	0 – 0,5 mm																
Barva	podle barvy hlíny																
Maximální síla jedné vrstvy	1 – 1,5 mm																
Objem. hmotnost zatvrdlé malty	1 420 kg/m ³																
Celková spotřeba - síla 2 mm	3 kg/m ² (ve dvou vrstvách)																
Faktor difúzního odporu	6,5 μ																
Pevnost v tlaku	2,5 N/mm ²																
Spotřeba vody	0,2 – 0,3 l/kg																
Balení	25 kg (papírový pytel).																
Skladování	Omítky skladujte v suchu na paletách. Omítky je možné skladovat ve venkovním prostředí za podmínek, že bude zajištěno provětrání mezi zakrývací plachtou a výrobkem. Při dodržení skladovacích podmínek je doba použitelnosti neomezená.																
Bezpečnost a hyg. práce	Výrobek je při dodržení správného postupu práce bezpečný. Neobsahuje žádné škodlivé příměsi a proto není nutné dbát na žádné zvýšené bezpečnostní opatření. Při zasažení očí vyplachujte alespoň 20 min. čistou vodou a následně vyhledejte lékařskou pomoc. Při požití vypiňte sklenici vodv.																
S 2	Uchovávejte mimo dosah dětí.																
S 26	Při zasažení oka okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.																
Podmínky zpracování	Je nepřijatelné dodatečné přidávání pojiv, kameniva a jiných přísad či prosévání směsi, není-li postup doporučen výrobcem. Směs je možné zpracovávat pouze za teploty vzduchu a podkladu nad +5 °C. Až do jejího úplného vyschnutí nesmí dojít ke zmrazení !! K rozmíchání směsi je nutné použít pitnou vodu nebo vodu odpovídající EN 1008. Nechlorovaná voda může podpořit rychlejší růst bakterií.																
Příprava podkladu	Podklad musí být suchý, pevný, savý , zbavený prachu, mastnot a ostatních nečistot. Podklad musí být dostatečně vyzrálý, aby nedocházelo k jeho dotvarování. Případné praskliny v podkladu musí vykazovat tuhost a tvarovou stálost (při zatlačení prstu na 1/2 praskliny nesmí docházet k jejímu pohybu). Omítku je možné nanášet na jemnou hliněnou omítku Picas Econom ve dvou vrstvách (doporučujeme) nebo na dobře zahlazenou hrubou hliněnou omítku Picas ve dvou vrstvách a také na vápennou a vápenocementovou omítku. Při nanášení jemné omítky (finální) na zdící systémy (YTONG, YPOR i hladký beton atd.) je nutné tento povrch celoplošně přestěrkovat základním stavebním lepidlem (nepoužívat flexibilní nesavá lepidla) s perlínkou a vytvořit tak zdrsňený savý povrch (nenanášet zubovou stěrkou). Veškeré nesavé nebo hladké podklady je nutné opatřit kotvicím nátěrem (nátěr obsahující ostré kamenivo o zrnitosti 1 mm). K tomuto účelu je možné použít kotvicí nátěr „HAG-QB“ od firmy QUICK-MIX. Tento nátěr je vhodné použít i na sádkartonové, sádrovláknité desky																

série ART:

Jemná dekorativní omítka

Tento nátěr je vhodné použít i na sádkaronové, sádrovláknité desky a slaměné panely. Více informací naleznete v pracovním listě „Hliněné omítky na sádrovláknitých deskách“. Před nanášením jemné dekorativní omítky je nutné savý podklad dobře navlhčit. Dekorativní omítky kopírují nerovnosti podkladu, proto musí být podklad předem dobře připravený (bez děr). K vyrovnání drobných nerovností v podkladu (do 4 mm) je vhodné použít jemnou omítku Econom a na ni následně nanést dvě vrstvy jemné dekorativní omítky Picas ART.

Zpracování

Omítka se smíchá s vodou v předepsaném poměru v bubnové míchačce nebo v kbelíku pomocí ručního míchacího zařízení. **Po prvním důkladném rozmíchání se směs nechá odstát 30 minut** a následně se provede závěrečné promíchání. Tato technologická přestávka je nutná k proběhnutí chemické reakce mezi bylinami a jílem, které jsou součástí omítky. Před nanášením hliněné omítky musí být podklad vždy velmi dobře provlhčený. Voda v jemných dekorativních omítkách není chemicky vázána a po nanášení na nezvlhčený podklad dojde k okamžitému vysušování omítky, které způsobí horší zpracovatelnost. Proto je někdy nutné i během nanášení jednotlivých vrstev jemnou dekorativní omítku stále vlhčit pomocí ručního rozprašovače. Při vlhčení nesmí docházet k vyplavování jemných částic a až po vsáknutí vody do omítky je možné ji dále zpracovávat (filcování, hlazení). Doporučujeme provádět natahování omítky ve dvou vrstvách. První natahování se provádí hladítkem v síle 1 mm na vyrovnaný podklad. Po částečném zavadnutí (povrch nelepí – je měkký) se následně nanese druhá vrstva pomocí nerezového hladítka. Po zavadnutí se provede filcování pomocí molitanového hladítka. Molitanové hladítko nesmí být mokré, ale pouze zvlhčené, aby nedocházelo k vyplavování jemných částic z omítky a také vniku světlejších fleků na omítce po vyschnutí. Po druhém filcování nesmí být povrch pórovitý, ale uzavřený. Filcovaný povrch je možné také hned vyhladit nerezovým a následně plastovým hladítkem. **Výsledná tvrdost omítky je velmi ovlivněna řemeslným zpracováním.** Jemnou dekorativní omítku je možné po navlhčení vodou znovu zpracovat. Příliš rychlé vysychání může zapříčinit vznik trhlin, stejně jako nerovnoměrné natažení na stěnu. Především v zimních měsících je nutné pro bezproblémové vysychání zajistit v místnosti vytápění a současně i větrání. V převlhčené místnosti podporujete vznik bakterií. Hliněná omítka se nesmí nanášet na nevyzrálé podklady (vápenný, cementový, stavební lepidla). Aplikaci na různě savé podklady je nutné předem odzkoušet na vzorku (může vzniknout barevná odchylka na omítce). Ke konečnému vytvrzení omítky dochází až po poklesu vzdušné vlhkosti v interiéru. Povrch hliněných omítek po důkladném proschnutí omyjte jemným koštětem nebo houbou a odstraňte z něj zrnka písku, která dobře nedrží na hliněném povrchu.

Armování

Jemná dekorativní hliněná omítka obsahuje vlákna, která přispívají k lepší pružnosti a odolnosti omítky vůči praskání. Při aplikaci na podklady, u kterých se dají předpokládat tvarové změny (např. hrubá hliněná omítka na rákosové rohoži, dřevěném roštu nebo smíšeném zdivu) je vhodné zapracovat do první vrstvy Jemné omítky Econom skelnou bandáž (perlínka s oky 6,5 x 6,5 mm) nebo jutovou tkaninu. Do jemné dekorativní omítky ART se bandáž nezpracovává.

Povrchová úprava

Hliněnou omítku můžete ponechat bez povrchové úpravy. Pokud se však rozhodnete pro nátěr, doporučujeme používat nátěry vápenné nebo kaseinové. Tyto nátěry zaručují vysokou propustnost vodních pár a podporují tím pozitivní funkci hliněných omítek (ukládání vlhkosti). Omítku lze také natřít přírodním produktem „GekkkoSOL Lasur“ od firmy Kreidezeit, který omítku zpevní a přitom nezmění její barvu. Hliněnou omítku v koupelně doporučujeme opatřit nátěrem „Uhlazovací mýdlo“ od firmy Kreidezeit pokud bude hrozit **náhodný** kontakt s ostřikující vodou.

Pozn.- Instrukce a informace obsažené v tomto technickém listu jsou výsledkem našich zkoušek a zkušeností. Různorodost materiálů, podkladů a jejich možných kombinací a způsobů aplikací je nesmírně vysoká a není možné obsáhnout jejich úplný popis. Proto doporučujeme zamýšlenou aplikaci předem vyzkoušet nebo konzultovat s námi.

Platnost : od 1.1. 2021

Jelikož použití a zpracování výrobku nepodléhá našemu přímému vlivu, neodpovídáme za škody způsobené jeho chybným použitím. Vyhrazujeme si právo provést změny v tomto technickém listu, které jsou výsledkem technického pokroku. Tímto vydáním pozbývají platnosti všechna předešlá vydání.

Výrobce:

Michal a Simona Navrátilovi - Picas
Sluneční 200
666 03 Hradčany

tel: 603 110 366

www.picas.cz
michal@picas.cz